
Сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты

Стеновые сэндвич-панели применяются при строительстве быстровозводимых зданий складского, промышленного и торгового назначения. В качестве утеплителя при изготовлении трехслойных сэндвич-панелей используются минераловатные плиты производства DoorHan на основе горных пород базальтовой группы.



Особенности

- Применение сэндвич-панелей для строительства в разы сокращает время монтажа объекта.
- Возведение зданий из сэндвич-панелей позволяет использовать облегченный фундамент.
- Монтаж сэндвич-панелей можно проводить при любых погодных условиях.
- Срок эффективной эксплуатации строительных сэндвич-панелей с утеплителем из минеральной ваты составляет 50 лет.
- При толщине от 120 мм предел огнестойкости панелей составляет EI 150, что позволяет использовать их в качестве противопожарных перегородок.

Основные технические характеристики

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·K)	0,042–0,043
Толщина панели, мм	50, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 180, 200, 250, 300
Толщина металла облицовок панели, мм	0,5 (стандарт); 0,45; 0,6 и 0,7 (под заказ)
Масса цинкового покрытия, г/м²	100 (стандарт); 60–275 (под заказ)
Длина, мм	1 500–13 500 (под заказ — до 16 000)
Ширина, мм	1 000, 1 160, 1 190
Плотность минеральной ваты, кг/м³	105 (стандарт); 95; 110, 130 (под заказ)